

雨虹
防水

雨虹天净砂美缝剂

产品卖点：磨砂哑光 轻奢配色 优选原料

产品简介

天净砂环氧彩砂美缝剂是采用高分子树脂、专用固化剂及优质彩砂等原材料组成的反应型双组分美缝材料。该系列产品依据市面最新的瓷砖色彩和装修流行风格，创新性推出的质感哑光彩砂产品。该产品广泛应用于高档石材、哑光瓷砖等各种瓷砖的缝隙填充美化，为家装打造轻奢哑光风。



执行标准

Q/SY YHF 0099-2021 《瓷砖缝隙装饰材料》

配比及用量

空缝 (mm/支)				
瓷砖规格	缝宽	2mm	2.5mm	3mm
800×800mm	14	10	6	
600×600mm	10.5	7.5	4.5	
300×600mm	7.5	5.5	4	
300×300mm	5.3	3.8	2.3	

包装规格

组分：AB 组分

规格：400ml

颜色：12 种

应用范围

- 适用于地暖房间；
- 厨房：橱柜、洗菜盆、炉具的缝隙防霉防水美缝密封；
- 卫生间：洗漱台、浴室、浴缸、便器的各种防霉美缝、缝隙防水密封；
- 室内窗台、阳台的防霉美缝、防水密封；
- 也可用于如石材、陶瓷、玻璃、金属等各类硬质材料的缝隙修补。

施工工艺

- 缝隙及面层清理：采用清缝锥或铲刀等工具预先将缝隙中的油渍、疏松物及其他污染物进行清理，并用吸尘器进行清理，确保瓷砖缝隙及周边清洁、干燥、无粉尘、颗粒、油渍、疏松物等。
- 材料准备安装：根据瓷砖缝隙用美工刀裁切混合管，安装混合管前先用胶枪挤压胶管直至 AB 组分全都从出料口出料为止，随后将裁切好的混合管安装至出料口并套用美缝专用优质

雨虹
防水

雨虹天净砂美缝剂

产品卖点：磨砂哑光 轻奢配色 优选原料

- 缝隙填充：建议填缝前要在缝隙两边打蜡或粘贴美纹纸进行保护，填缝施工时混合管与瓷砖面呈 45°角以便美缝剂能充满缝隙，缓缓用力将料均匀涂在缝中，并掌握好力度和频率，均匀的向后移动混合管，保证瓷砖缝隙填充均匀饱满。
- 压缝处理：为保证美缝剂固化后瓷砖缝隙充分饱满成适度的圆弧面，可采专用压缝钢球或调刀沿瓷砖缝隙均匀的 用力从一端拉向另一端；
- 清洁处理：填缝施工待产品全部固化后，撕掉美纹纸或采用清洁铲将瓷砖表面的半固化的美缝剂清理干净，一般固化（铲边）时间 6~12 小时（因环境温度不同略有差异）。

性能特点

- 轻奢配色：意式美学定位，古典雅致，满足顾客对艺术、美学、个性化家居装饰需求。
- 磨砂哑光：高品质彩砂，磨砂质感，光泽自然。
- 优选沙砾原料：采用优质原料玻璃微珠，色彩呈现更佳。
- 绿色环保：法国 A+环保认证，绿色环保，对人体和环境无任何危害。

省力胶枪，为确保美缝剂混合均匀，挤压舍弃混合管内前 20cm 的产品，才能进行后续填缝施工；

注意事项

- 施工时环境气温应在 15°C~35°C 之间，因彩砂美缝剂相比普通美缝剂更为粘稠，施工环境温度低于 15°C 时，施工之前须将美缝剂放入 50°C 热水中浸泡预热 10 分钟，再进行下一步工序；
- 如缝隙周围进行过酸性或碱性清洗，应预先在不影响美观的边角处进行试施工，最终外观达到要求后进行大面积施工；
- 为确保产品混合均匀，每组美缝剂必须使用配备的新的混合器，废弃掉 20cm 产品再进行下一步工序，禁止直接使用已使用过的混合器进行施工；
- 压缝必须在填缝后 30 分钟内完成，夏季高温时需在 10 分钟内压缝；

运输及贮存

存放于阴凉干燥处，低于 5°C 时应采取保温措施；在 5°C~35°C 正常存储条件下，未启封产品保质期为 12 个月。

声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。