



臻0醛净尘高强大砖瓷砖胶

产品卖点：无添加、无静电抑尘专利技术、墙地不易空鼓、高强更加

产品简介

雨虹臻0醛净尘高强大砖瓷砖胶是以优质水泥为无机胶凝材料，精制砂为骨料，并添加多种功能型添加剂配制而成的粉状环保型瓷砖胶，适用于室内外铺贴吸水率大于0.2%的瓷砖，具有墙地不易空鼓、高强更加牢固、加倍防霉等特点。

执行标准

JC/T547-2017 C1

配比及用量

粉料:水=1:(0.23~0.27)(重量比);

瓷砖大小 (cm)	建议刮板齿深 (mm)	理论参考用 量 (kg/m ²)
15×15	6×6	3.5
15×15~ 30×30	10×10	5.0

应用范围

室内应用场合			室外应用场合		
基层	瓷砖吸水率	瓷砖尺寸	基层	瓷砖吸水率	瓷砖尺寸
稳定基层 如水泥砂浆、混凝土、砖墙等	>3%	单块瓷砖≤600mm×600mm	稳定基层 如水泥砂浆、混凝土、砖墙等	>3%	单块瓷砖≤300mm×300mm
	>0.2%且≤3%	单块瓷砖≤300mm×600mm		>0.2%且≤3%	单块瓷砖≤100mm×200mm

基层处理及要求

- 基层处理：基层应坚实、清洁、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其他松散物；基层的平整度<3mm/2m。

施工工艺

- 瓷砖胶配制：加水量见合格证。先将水加入到搅拌桶中，然后在搅拌的同时徐徐将粉料加入，用电动搅拌器搅拌至均匀无结块，放置3-5分钟，再次搅拌15~30秒即可使用，搅拌好的瓷砖胶需在2小时内用完。
- 瓷砖铺贴：用抹刀将瓷砖胶用力薄批于基层之上(这样可以大大提高瓷砖胶与基层的粘结强度)，再厚批一层瓷砖胶，并用合适的齿形抹刀进行瓷砖胶层的梳理，每次批刮面积不大于1平方米，然后将瓷砖揉压于基层的瓷砖胶上。



臻·0醛净尘高强大砖瓷砖胶

产品卖点：无添加、无静电抑尘专利技术、墙地不易空鼓、高强更加

>30×30	12×12	7.0~10.0 (组合法)
--------	-------	-------------------

颜色

灰色

包装规格

20KG/袋



运输及贮存

- 运输过程中避免雨淋和撞跌，以免破坏包装；
- 需储存在阴凉干燥的仓库内，防止受潮，严禁与水接触；
- 在正常运输贮存条件下，产品贮存期 12 个月。

胶上。在不利气候（如高温、有风等）或基层吸水率较强条件下，应尽快粘贴瓷砖。贴砖前应用手指触摸瓷砖胶层的表面，检查是否已表干，未表干可以贴砖，若已表干则需重新批刮。抹刀齿深大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度。如瓷砖背纹较深或瓷砖尺寸大于等于 300×300mm 则应该采用组合法进行施工，即在基层上批刮瓷砖胶并梳理，在瓷砖的背面也批刮瓷砖胶，然后将瓷砖贴于梳理过的瓷砖胶层上，并适当揉压的施工工法。

注意事项

- 施工环境温度应为 5°C~35°C；避免在雨水、高温、大风、霜冻等天气施工；
- 贴砖前瓷砖背面脱模剂必须清理干净；
- 砖与砖之间必须留有不小于 2mm 的缝隙；
- 批刮时抹刀与基层的内侧夹角宜为 60 度；
- 铺砖完成后，须待瓷砖胶硬化后才可进行下一步的填缝工序。

生产日期和编号

见合格证

声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失的责任。施工请按照说明书的指示进行，有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务人



臻0醛净尘高强大砖瓷砖胶

产品卖点：无添加、无静电抑尘专利技术、墙地不易空鼓、高强更加

系统服务商
www.iyuhong.com.cn

建筑建材系统服务商
www.iyuhong.com.cn

上市公司有保障